

Сменный элемент Материал

Dura-Life	
Внешний вид	Белый
Применение	Мешочные фильтры
Состав	100% полиэстер
Вес (DIN 53854)	340 г/м ²
Толщина (DIN 53855)	1,6 мм
Воздухопроницаемость (DIN 53887)	170 л/дм ² мин. при 200 Па
Безусадочность при 177оС	<3.0%
Обработка поверхности	Отсутствует
Дополнительная обработка	Термостабилизация
Электрическое сопротивление поверхности	Не применяется
Категория VIA	Не применяется
Температура (сухой нагрев)	
Постоянная	135°С
Пиковая	150°С
Стойкость к химическому воздействию	
Гидролиз	Слабая
Кислоты	Хорошая
Щелочи	Хорошая
Окислители	Очень хорошая
Органические растворители	Очень хорошая
Сопротивление истиранию	Очень хорошая
Поддержка горения	Да
Применение	Dura-Life подходит для применения в широком температурном диапазоне и в большинстве химических условий, встречающихся при использовании Dala-matic, включая наличие кислотных и слабощелочных условий при температуре окружающей среды.

Сменный элемент Материал



www.donaldson.com

Humberstone Lane
Thurmaston
Leicester LE4 8HP
Англия

Тел. +44 (0)116 269 6161
Факс. +44 (0)116 269 3028

Эл. адрес: IFS-uk@emea.donaldson.com

Research Park Zone 1
Interleuvenlaan 1
B-3001 Leuven (Heverlee)
Бельгия

Тел. +32 (0)16 383 970
Факс +32 (0)16 383 938

Эл. адрес: IFS-europe@emea.donaldson.com